

Brascoflex Piso 800-PU Branco

Polióis cargas e aditivos,
Isocianatos polifuncionais.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Brascoflex Pisos 800-PU é um adesivo bi-componente, a base de poliuretano, de consistência viscosa e de cor branca. Brascoflex Pisos 800-PU foi desenvolvido inicialmente para fixação de pisos de madeira (tacão) direto no contra piso. Devido ao alto poder de adesão, resistência mecânica e alta viscosidade, é utilizado em diversos setores, um deles é a fixação de pisos em borracha, tanto em áreas internas quanto externas. Pode ser aplicado com auxílio de espátula dentada, pincéis ou aplicadores específicos sempre utilizando luvas de proteção.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO.

Importante: Leia com atenção todas as instruções antes de iniciar o processo de aplicação.

1. Limpar as superfícies, deixando-as isentas de gordura ou oxidação. Aplicar Co-solvente B-140 e lixar se necessário, utilizar luvas de proteção em todos os procedimentos.
2. Delimitar as partes a externas com fita adesiva.
3. Adicionar o composto "B" (frasco Plástico), e o corante (opcional), no galão branco (componente "A"), misturar até que fique homogêneo . Para um melhor resultado utilize um misturador mecânico, (haste metálica acoplada a uma furadeira). O tempo útil para aplicação e de 65 min.
4. Aplicar o Brascoflex Pisos 800-PU no chão imediatamente com o auxílio de uma espátula dentada. Posicionar as placas de borracha, e pressionar para que não fique bolhas de ar na parte inferior do piso. Após alguns instantes verificar o posicionamento das placas e corrigir se necessário. Evitar aplicar o produto em partes não desejadas, pois o Brascoflex Piso 800-PU é de difícil remoção após a secagem.
5. Retirar as fitas, e se preciso limpar possíveis respingos com Co-solvente B-140. Lembramos que após a secagem do produto, sua remoção só será possível mecanicamente.
6. Após a utilização, antes do endurecimento do produto, limpar as ferramentas utilizando o Co-solvente B-140.

PRECAUÇÕES

Recomenda-se que a mistura seja feita na totalidade da embalagem, evitando assim erro na mistura. Não utilizar componentes A e B separadamente. Não é recomendada a diluição deste produto com nenhum tipo de solvente. Relação da mistura 100:20 (peso). Evitar o contato do Brascoflex 800-PU com detergentes, umidades ou quaisquer compostos que contenham água, durante o processo de mistura e aplicação.

Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão, se houver contato com os olhos, lavar com água abundante e procurar o auxílio médico , se houver ingestão, não provocar vômitos e procurar o auxílio médico.